



INDUCRYL FACADE TQ FORCEFIB+

ENDUIT ELASTIQUE COLORE POUR FACADES ET OUVRAGES D'ART.
ETANCHE, RESPIRANT ET INHIBITEUR DE CARBONATATION.
ELABORE A BASE DE RESINES ACRYLIQUES A PLASTIFICATION
INTERNE ET RENFORCE AVEC UNE FIBRE MODIFIEE.

Application

INDUCRYL FACADE TQ FORCEFIB+ est destiné à l'étanchéité et la protection esthétique de divers matériaux de façade tel que la brique, le béton, le bois, le crépi ...
INDUCRYL FACADE TQ FORCEFIB+ est utilisé en rénovation ou construction nouvelle. Le produit bouche les trous et fissures.

Description

INDUCRYL FACADE TQ FORCEFIB+ est une pâte blanche visqueuse prête à l'emploi. Une fois sèche, la pâte **INDUCRYL FACADE TQ FORCEFIB+** forme une membrane ininterrompue étanche à l'eau mais respirante, résistant aux UV et inhibitrice de carbonatation.
INDUCRYL FACADE TQ FORCEFIB+ est un produit à base d'INDUCRYL FACADE TQ renforcé au moyen d'une fibre spécialement traitée qui, pendant l'application, se meut dans le système de peinture au point de former, dans le coating séché, une structure de tissage résistante. Le produit assure ainsi sans problème un pontage des petites crevasses et fissures les plus critiques tout en conservant, grâce au coulage parfait d'**INDUCRYL FACADE TQ FORCEFIB+**, un résultat final à l'apparence lisse et esthétique.

Caractéristiques et propriétés

Liants	acryliques modifiés
Poids spécifique	+/- 1,4
Teneur en matières sèches	65 +/- 1
Types de matières	acryliques modifiés et fibres
Solvent	eau
Etanchéité	totale à partir de 500 g/m ²
Perméabilité	+/- 250 g/m ² 24 heure film 500 g/m ²
Inhibiteur de carbonatation	béton W/C factor 0,7 60% R.V. 20°C 3% CO ₂ pas de carbonation
Elasticité	> 250%
Résistance à la traction à élongation maximale	+/- 20 N/mm ²
Résistance à l'adhérence	+/- 1,25 N/mm ²
Rapport d'essais	K.U.Leuven Research and development Laboratorium Reyntjes PV R/27430/93

Mode d'emploi

Préparation

Le support doit être suffisamment résistant, sain, propre, débarrassé des couches douteuses et non adhérentes et suffisamment sec. Les briques et blocs de maçonnerie extérieure ainsi que les joints doivent être résistants au gel, ne peuvent pas contenir d'alcalis ni d'agents gonflants et doivent être exempts de sels d'efflorescence. Il convient de prétraiter les supports fortement absorbants et poudreux au moyen d'INDUPACT. À cet égard, il y a lieu de respecter le mode d'emploi correspondant.



INDUCRYL FACADE TQ FORCEFIB+

Mise en oeuvre

INDUCRYL FACADE TQ FORCEFIB+ s'applique en 2 couches à l'aide d'une brosse ou un rouleau.

Précautions

La température minimale de formation du film de **l'INDUCRYL FACADE TQ FORCEFIB+** s'élève à 10 °C. Comme d'usage dans le cas de systèmes de peintures à base de l'eau, il n'est pas permis de travailler sous l'exposition directe au soleil, en cas de gel ou en cas de risque de gelée nocturne. Pour éviter les raccords, on travaillera "mouillé sur mouillé". Le matériel d'application peut être nettoyé directement après l'utilisation à l'eau ou à l'eau savonneuse.

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets

Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation

0,180 - 0,250 ltr/m²/couche

Conditionnement

10 ltr

Transport et stockage

Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30 °C.

Durée de conservation

1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20 °C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.